

BOUKATSU ASSOCIATION

SAKIGAKE CO., LTD. 4-1-5 KITAMACHI, WARABI-SHI, SAITAMA 335-0001 JAPAN <https://sakigake.itd>

発行番号

B20S1194

Kronospan Trading SRL, Romania

御中



SAKIGAKE



C.S.R'試験結果報告書

試験名称 クロノスパン「ルーフ」と国産構造用合板の滑り抵抗値比較試験

測定日 令和2年6月25日

室温・湿度 23℃・58%

試験片名称 Kronospan 屋根野地板用OSB"ルーフ"

寸法 A4サイズ

品名(番) JAS構造用パネル認定OSB塗装品

ROOF

試験方法 JIS A 1454:2016 17滑り性試験に準拠

すべり片 ゴムシート:硬さ A72~80 厚さ 3~6mm

試験面 試験片の表面

測定方向 A4の幅方向と直角に測定

特記事項

担当者 長谷川 憲人

試験結果	試験片の表面状態	試験片No.	C.S.R'値	摘要
	清掃・乾燥状態 DRY	1	0.76	
	水散布状態 (水道水を400g/m割合で散布した状態) WET	1	0.62	

この試験結果は、上記の試験条件で行った結果を示すものであり、他の条件では結果が異なる場合があります。また、試料表面の状態(磨き面等)によっては、実際の歩行感覚と一致しない場合があります。
※上記試験結果について、依頼者の許可なく外部に公表することはございません。

BOUKATSU ASSOCIATION

SAKIGAKE CO., LTD. 4-1-5 KITAMACHI, WARABI-SHI, SAITAMA 335-0001 JAPAN <https://sakigake.itd>

発行番号

B20S1195

Kronospan Trading SRL, Romania

御中



SAKIGAKE



C.S.R'試験結果報告書

試験名称 クロノスパン「ルーフ」と国産構造用合板の滑り抵抗値比較試験

測定日 令和2年6月25日

室温・湿度 23℃・58%

試験片名称 国産構造用合板

寸法 尺各サイズ

品名(番) JAS構造用合板(表裏のみ檜単板)

DOMESTIC
JAS-STRUCTURAL
PLYWOOD

試験方法 JIS A 1454:2016 17滑り性試験に準拠

すべり片 ゴムシート:硬さ A72~80 厚さ 3~6mm

試験面 試験片の表面

測定方向 木目と直角の方向に測定

特記事項

担当者 長谷川 憲人

試験結果	試験片の表面状態	試験片No.	C.S.R'値	摘要
	清掃・乾燥状態 DRY	1	0.51	
	水散布状態 (水道水を400g/m割合で散布した状態) WET	1	0.62	

この試験結果は、上記の試験条件で行った結果を示すものであり、他の条件では結果が異なる場合があります。また、試料表面の状態(磨き面等)によっては、実際の歩行感覚と一致しない場合があります。
※上記試験結果について、依頼者の許可なく外部に公表することはございません。